JUTA

CE 049

CE
13
PFP09EN003

TERMÉK ADATLAP

JUTAFOL® REFLEX Light

Érvényes 2013 01.01.-től **Felülvizsgálva 2019 03.19.**

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM
Általános jellemzők:					
Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5;3	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Vastagság	EN 1849-2	[mm]	**0,2**	-0,05	+0,05
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ^{2}]	**100**	-10	+10
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		
Műszaki jellemzők:					
Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	**E**	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928 EN 13111	[osztály]	megfelelő	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572 EN 1931	[m]	**200**	-60	+60
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	>230 / >230	-	-
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	15 / 15	-	-
Szegszakító ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	>110 / >110	-	-
Ütésállóság meghatározása	EN 12691	-	nincs adat	-	-
Hajlító erő	EN 12317-2	-	nincs adat	-	-
Terhelés alatti alakváltozás	EN 13984	-	nincs adat	-	-
Párazárás mesterséges öregítés után	-	-	megfelelő	–	–
Veszélyes összetevők	-	-	nincs adat	–	–

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13984:2013

A termék leírása: Többrétegű Polietilén Belső oldali párazáró fólia metalizált felülettel, és hálóerősítéssel. Az illesztéseket és áttöréseket a megfelelő anyagokkal tömíteni kell.

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket .

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !