

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

PFM99CZ001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :

JUTADACH SUPER 210 2AT

2. A termék azonosításához szükséges adatok (a11.(4) cikk alapján) :

Lásd az 1. pontot (a termék csomagolásán és a nyomtatásán feltüntetve) A fólia belső oldalán a gyártási dátum/nap, hónap, év/

3. Az építési termék , gyártó által meghatározott rendeltetése:

Magas diffúzió képességű tetőfólia , hálóerősítéssel. Beépített kétoldali ragasztócsíkkal. Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra. A termék veszélyes összetevőket nem tartalmaz.

4. A gyártó bejegyzett neve (a 11.(5) cikk alapján) :

**JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210 www.juta.cz**

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:

Fólia-Trade KFT 8083 CSÁKVÁR SZÉCHENYI U 6



6. Teljesítmény igazolási rendszer

3. rendszer

7. Harmonizált alkalmazott szabványt vizsgáló szervezet :

**EN 13859-1:2010
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka
0100-Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Oznámený subjekt 1020**

8. A teljesítmény követelmények értékelése :

Nincs kiadva

9. Bejelentett teljesítmény :

Harmonizált szabvány EN 13859 – 1 : 2010

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	TŰRÉS	
				MINIMUM	MAXIMUM

Általános jellemzők :

Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,0075	+ 1,0225
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	210	-20	+20
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők :

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928 EN 13111	[osztály]	W1	-	-
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572 EN 1931	[m]	0,03	-0,02	+0,015
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	490 / 460	-90 / -100	+90 / +100
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2	[N/50mm]	460 / 430	-90 / -100	+100 / +110
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	45 / 70	-20 / -45	+ 30 / +50
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet C	[%]	40 / 60	-20 / -40	+30 / +50
Szeg szakadási ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	500 / 450	-100 / -70	+80 / +70
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-40	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² . h.50Pa]	nincs adat	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +90	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	>500	-	-

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek

A teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendeletnek megfelelően kell kiadni

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A 4. PONTBAN MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓ A FELELŐS !

Dvůr Králové nad Labem 2020 05.05.

A DOKUMENTUM AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !



Výrobce: JUTA a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

PFM99CZ001

www.juta.cz
www.tetofolias.hu
www.teto-folia.hu



2021